

Popis

Universální mikronizovaná rutilová titanová běloba s organickou a středně vysokou anorganickou povrchovou úpravou s modifikací krystalové mřížky.

Použití

Je dobře zpracovatelná při použití běžných technologií a zařízení. Vhodnost použití pro lesklé barvy, vysoká opacita a stabilní optické parametry ji předurčují pro výrobu rozpouštědlových i vodou ředitelných nátěrových hmot. Je doporučovaná zejména do dekorativních barev a běžných průmyslových nátěrových hmot vyžadujících dobrou povětrnostní odolnost, jako jsou disperzní vodou ředitelné barvy, emulze a na vzduchu schnoucí syntetické emaily. Univerzální titanová běloba vhodná pro náročnější plastikářské aplikace a výrobky určené do interiéru i exteriéru např. vstřikování, válcování, odlévání, výroba desek i dutých těles, výrobků z polyolefinů, PVC atd. Je dobře zpracovatelná do povrchových nátěrů na papír, případně do zábranového papíru. Ve stavebnictví vhodná k pigmentaci betonové stavební architektury a betonových stavebních dílců, transparentního asfaltu.

Základní charakteristiky

Typ	rutilový pigment
Povrchová úprava	Al, Si, organická
Obsah TiO ₂	95 %
Spotřeba oleje	20 g/100 g
Klasifikace EN ISO 591	R 2
Klasifikace ASTM D476	II, IV
Klasifikace ČSN EN 12878	Pigment kategorie B
Měrná hmotnost	4.0 g/cm ³
Sypná hmotnost	650 kg/m ³
Setřesná hmotnost	1000 kg/m ³
CAS číslo	13463-67-7
EINECS číslo	236-675-5
Colour index	77891 Pigment white 6
Referenční číslo REACH	01-2119489379-17-0013

Bezpečnost

Titanová běloba PRETIOX není klasifikována jako nebezpečná látka podle příslušné evropské legislativy a není ani klasifikována nebezpečnou pro přepravu dle předpisů ADR/RID. PRETIOX RGU splňuje hygienická kritéria pro použití do materiálů přicházejícími do styku s potra-vinami, vyhovuje též požadavkům evropské legislativy pro bezpečnost hraček.. Vyhovuje požadavkům evropské normy ČSN EN 12878 pro pigmenty používané ve stavebnictví.

Tento technický list podává základní informace o vlastnostech a možných potenciálních aplikacích titanové běloby PRETIOX. Uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a nezakládají žádné záruky. Pro výběr vhodného typu pigmentu PRETIOX kontaktujte oddělení Technického servisu.